

品名 Item NameEEL Label	
料号/Part NO. TBD	
客户 Customer	Lenovo
型号 Model	G34w-10
日期： Date	2019/11/18
比例 Ratio	1:1
版本号/Version NO. V01■ V02□ V03□ V04□ V05□ V06□	
版本变更说明:/Version Changed Description: V01: Initial release V02: V03: V04:	
尺寸: 请详见图档 尺寸公差: 图纸未标明部分公差为+/-0.2mm	
尺寸轮廓线	
材质/印刷/成型（材质需通过UL认证，铜版纸除外） 基材：50#无背胶PET，背3R特粘双面胶 *贴在咬花面，不撕除label建议 MZ0312 底纸：■薄格底 □厚格底 □透明龙 表面：■光膜 □雾膜 □光油 □磨砂 底色：□黑色 ■其他*请详见图纸 字体颜色：■基材色 □其他*请详见图纸 成品方式： □竖出卷装 □横出卷装 □单片装/仅裁切面纸 □单片装/同时切断面纸，底纸 □多片装/横竖不定义数量 ■片装/特殊模切方式 虚刀线：□需要 ■不需要 *自动贴标label，不需要虚刀线 贴标方式：■手动贴标 □自动贴标 *自动贴标label，每卷前方预留 500MM空白 每卷单张数量不大于 1000	
Necessary Check（设计参考） 1. 尺寸是否符合贴附空间 2. 颜色有效标示 (几色/色号) 3. 制造商/地址确认并标示 4. 电压/电流确认并标示 6. 企标确认并标示 7. 安规重要logo内容/尺寸确认并标示 8. 图片上logo或小字印刷效果确认标识 9. 指示标识与实物对位确认 10. 客户条码:定义/读码数值/尺寸 11. 客户条码: EAN/UPC确认并标示 12. 条码:需要配套统一 13. 产品料号:确认并标示 14. 标签材质确认并标示 15. 背胶材质/性能/位置 16. Label贴付位置示意图 16. 客户特殊要求	
* 所有未特别注明的SN条码均需要保持一致	
贴付测试: 1. 粘力 (180° 对钢板、单位: Kg/25mm (铜版纸1.2Kg/PET 1.2Kg)): 将label切成25mm宽，一端粘贴于钢板上，180° 方向的力拉胶带另一端，所得拉力即为粘力。 2. 保持力（对钢板、单位: Kg/25mm）: 将label切成25mm宽，一端粘贴于垂直固定放置的钢板上，粘贴面积为25*25mm.另一端挂指定重量（1Kg的砝码针对标签类,其它以RD规格书为准），静置保持8小时，胶带不得脱落及移位。 3. 正常耐温测试：在钢板/纸箱上耐温范围为-20～100° C，在80～100°C保持8小时不翘角不分层不脱落不起泡等。 在塑胶/纸箱上耐温范围为-20～65° C, 在 65° C保持8小时不翘角不分层不脱落不起泡等.具体耐温范围要求依具体料件而定。 4. 耐温湿度循环测试：循环条件（贴在塑胶咬花面（PET）贴在塑胶咬花面/纸箱(铜版纸)): 温度-20～60° C，湿度30～90%，时间96小时不翘角不分层不脱落不起泡等。 印刷测试： 表面印刷用拇指或手指以向下的压力或接近4磅（18N）的力，来回擦拭标签表面10次。无明显脱墨现象。	

来料方式

竖出卷装

横出卷装

单片装/仅裁切面纸

单片装/同时切断面纸，底纸

多片装/横竖不定义数量

片装/特殊模切方式

供应商需要与美工确认

ENERG

енергия · енергія

Y UA

IE IA

Lenovo

G34w-10(G193403G0)

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ

ENERGEIA · ENERGIJA

ENERGY · ENERGIE

ENERGI

39

kWh/annum

27

Watt

86,4

cm

34

inch

2010/1062 - 2020

NOTE:
1.印刷如上图
Printing as the drawing
2.尺寸:具体见上图所示 (公差: +/-0.2mm)
Dimension:as the above drawing(Tolerance:+0/-0.2mm)
3.材质: 50番白色PET, 表面上光油, 部分覆胶
4.颜色: 如图所示
Color:See the drawing
5.贴附位置: 贴于咬花面中框(撕下时不能有胶遗留在前框上)
6.粘力: 将label切成25mm宽，一端粘贴于钢板上，以180°方向的力拉胶带另一端，所得拉力即为粘力。用粘力测试仪进行测试。
Stickiness strength :Cut label into 25mm width ,one end paste on the plate , with 180 ° direction pulling the other end of the tape, the pull is stickiness strength. With stickiness strength instrument for testing.
7.正常耐温测试：在钢板上耐温范围为-20～100°C，在80～100°C保持8小时不翘角,不分层,不脱落,不起泡等。
在塑胶、纸箱上耐温范围为-20～65° C， 在65°C保持8小时不翘角,不分层,不脱落,不起泡等。
The normal temperature test: The range of temperature on plate is -20 ~ 100 ° C . In 80 ~ 100 ° C to maintain 8 hours , the label should not be warp,delamination,frothy and so on. The range of temperature on plastic and carton is -20 ~ 65 ° C. In 65 ° C to maintain 8 hours ,the label should not be warp, delamination,frothy and so on.
8.耐温湿度循环测试：循环条件（贴在塑胶咬花面（PET）贴在塑胶咬花面）： 温度-20～65°C，湿度30～90%，时间 96小时不翘角不分层不脱落不起泡等。
Temperature and humidity cycle test : Cycle conditions(stick on texture(PET) , stick on texture):In temperature of -20 ~ 65 ° C and humidity of 30～90%to maintain 96 hours , the label should not be warp,delamination,frothy and so on.
9.裁切需均匀且印刷不可有溢墨及颜色不均等不良现象
Printing ink can not have overflow and printing color can not be uneven etc.
10.其它测试要求详见（FQ-背胶类产品测试检验规格）

模板规则说明

客户名称或品牌

客户Model name

能效等级

POWER W值

有无硬开关标识 (有需要在框中打勾)

POWER kWh值

可视屏幕尺寸 (单位: cm 保留整数)

可视屏幕尺寸 (单位: inch 保留整数)

监管参考和标签有效期

贴附方式：

- 1.先延需刀线折叠两次。
- 2.撕下双面胶离型纸，保证双面胶在标签上。
- 3.沿着机台左上角边框对齐，双面胶位置将贴附在机器背面。

Drawn	Wesley
Checked	
Approved	

- 1、原材料必须符合ROHS的有关要求。
- 2、所有原材料及辅助材料的有害物质，Pb<50ppm、镉及镉化合物<5ppm、汞不得检测出、六价铬金属镀层不得含有，其他<100ppm， PBB/PBDE(阻燃剂)<500ppm、镉+铅+六价铬<100ppm（针对随机出货的包装材料）， 溴（Br）<=900ppm， 氯（Cl）<=900ppm， 溴（Br）+氯（Cl）<=1500ppm。